


Coltogum® Colmatant applicable au pinceau

Nature du produit

Colmatant prêt à l'emploi, à élasticité durable, applicable au pinceau et à base de copolymère.

Caractéristiques

- Renforcé de fibres
- Hautement élastique
- Comble les fissures jusqu'à 10 mm
- Par tous les temps



Élastique



Intérieur et
extérieur



Vernissable



Données techniques

Établies à +20 °C et 50 % d'humidité atmosphérique relative

- Base: copolymère
- Densité: 0,95 kg/l (transparent), 1,05 kg/l (gris)
- Rendement: pellicule sèche de 600 µm par couche, consommation 1,500 l/m² sur surface lisse
- Thermo-résistance: de -25 °C à +80 °C
- Température de mise en œuvre: de -10 °C à +35 °C
- Étanchéité: étanche à l'eau immédiatement après l'application
- Temps de séchage (selon la température et l'épaisseur des couches)
 - Hors-poisieux après: env. 5 à 12 heures
 - Séchage complet: de 3 à 14 jours

Application

Avec le colmatant applicable au pinceau de Coltogum®, vous réparez les endroits non étanches dès que vous les constatez. Par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il gèle. Même les fissures de plusieurs millimètres de large peuvent être comblées. Le colmatant applicable au pinceau de Coltogum® s'utilise sur la plupart des matériaux: carton bitumé, systèmes multicouches, bitume, asphalte, bardeaux, PVC dur, polyester, zinc, aluminium, verre, carreaux, etc., et convient donc pour les toits, les raccords et les jonctions de terrasses, les gouttières, les raccords de cheminées et la tuyauterie. Les matériaux poreux (bois, béton, pierre) doivent toutefois être secs.

Le colmatant applicable au pinceau de Coltogum® résiste aux intempéries, aux acides minéraux (max. 10 % dans l'eau), aux alcalis dilués et à l'eau saline, mais pas aux solvants. Le colmatant peut être recouvert avec des systèmes de revêtement élastiques pauvres en solvant. Le colmatant applicable au pinceau de Coltogum® ne convient pas pour les subjectiles alcalins, les films en PE et en PVC et les isolants en polystyrol.

Mise en œuvre

Le colmatant Coltogum® applicable au pinceau est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Éliminer saleté, poussière, boue, mousse et feuilles ainsi que les revêtements adhérent mal et les subjectiles non portants. Nettoyer l'endroit à traiter avec une brosse dure et essuyer avec une éponge. Si le subjectile est poreux (p. ex. béton cellulaire), appliquer un apprêt approprié. Bien remuer le colmatant avant de l'appliquer soigneusement et généreusement sur les endroits non étanches. Appliquer toujours dans le même sens, de préférence parallèlement aux fissures; dans le cas de fissures profondes ou actives, appliquer le produit Coltogum® en croix sur les parties à colmater.

Recouvrir les fuites plus importantes avec le ruban de jointoiement Coltogum®. Le béton fraîchement coulé suppose l'application d'une couche isolante sous forme d'apprêt insaponifiable à base de résine époxy à 2 composants (à teneur en solvants ou diluable à l'eau).

Vidéo d'application: voir sous www.coltogum.ch

Coltogum® Colmatant applicable au pinceau

Consommation/dosage	1 couche de $\pm 1,5$ l/m ² En fonction de nombreux facteurs tels que la porosité et l'ondulation du subjectile ou de la perte de matériau au cours du traitement.
Entreposage	Date limite d'utilisation en emballage d'origine = voir l'impression. Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré.
Emballages	Gris: 750 ml (6 pièces par carton), 5 l, 20 l Transparent: bidon de 1 l, 8 pièces par carton Autres tailles sur demande ou à consulter dans le catalogue.
Couleur	Gris et transparent
Outils et produits recommandés	Coltogum® Primer 1 (subjectiles absorbants), Coltogum® Primer 2 (matières synthétiques), pinceau, nettoyant.
Sécurité	Vous trouverez de plus amples informations dans l'actuelle fiche de données de sécurité, disponible sous www.coltogum.ch .

Exclusion de responsabilité: Les données ci-dessus constituent des indications sans engagement. Nous recommandons dans tous les cas de tester suffisamment le produit avant l'emploi. L'application n'est pas couverte par la garantie. Toute garantie liée à ces données est exclue dans le cadre prévu par la loi. La responsabilité en matière d'application et de respect des directives de mise en œuvre incombe exclusivement à l'utilisateur. Le produit peut subir certaines modifications dues à l'évolution technique. Seule la dernière édition de la présente information fait foi.