

decomur Super-Enduit intérieur

Enduit multi-fonctions à base de plâtre fibré et renforcé de résine synthétique pour l'intérieur avec des propriétés optimales d'application et une très bonne adhérence même sur des supports difficiles.

Domaine d'utilisation:

Le *decomur Super-Enduit* de decotric s'utilise pour le rebouchage des trous et fissures, pour le lissage de larges surfaces ainsi que pour le scellement et le jointoiement de plaques de plâtre cartonnées. Il est applicable en épaisseur de 0 à 10 cm même sans bandes à joints si les plaques de plâtre cartonnées sont fixées sans tensions (certifié par le contrôle technique allemand TÜV Rheinland). Respecter les conseils de pose du fabricant de plaques cartonnées. Le *decomur Super-Enduit* de decotric est aussi applicable sur tous supports minéraux comme crépis, plâtre, pierre naturelle, béton cellulaire, maçonnerie, etc.

Le *decomur Super-Enduit* de decotric est renforcé de résine synthétique, ce qui lui permet d'adhérer parfaitement même sur des supports difficiles comme du béton lisse. Le *decomur Super-Enduit* de decotric se laisse appliquer sans retraits ou fissures et montre toujours la même solidité, quelque soit l'épaisseur d'enduit appliquée sur le support. Il n'est pas adapté pour enduire sur verre, matières synthétiques, bois, métal et autres supports bloqués.

Données techniques:

Matière première:	plâtre, résine synthétique, méthylcellulose
Densité:	environ 0,83 g/cm ³
PH:	7 – 8
Rendement:	1,8 – 2,2 volumes de poudre pour 1 volume d'eau (par ex. 1 kg de poudre pour 600 ml d'eau) 1 kg de poudre pour 1 m ² pour 1 mm d'épaisseur
Temps d'utilisation:	environ 45 minutes à une température de 20 °C
Mise en peinture/	3 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité
Temps de séchage:	de 50 % et une température ambiante de 20°C
Elasticité – selon la dureté:	3,4 N/mm ² selon la norme DIN 18555
Résistance:	8,0 N/mm ² selon la norme DIN 18555

Préparation du support:

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints et les badigeons avec le *Décol' Papiers Peints* de decotric. Traiter les supports très absorbants, friables ou farineux avec le *Durcisseur de Fond LF* de decotric. Traiter aussi les bords découpés des plaques de plâtre cartonnées au *Durcisseur de Fond LF* de decotric.

Mode d'emploi:

Remplir un récipient avec de l'eau propre et froide, y saupoudrer le *decomur Super-Enduit* de decotric et brasser jusqu'à l'obtention d'un enduit lisse et sans grumeaux. La consistance du produit doit être assez épaisse pour les travaux de rebouchage. Pour les travaux de lissage, faire l'enduit moins épais.

Laisser reposer 2-3 minutes, puis appliquer l'enduit avec une spatule ou une truelle. Les petites irrégularités peuvent être aplanis avec une taloche à dos mousse humidifiée avant le séchage définitif du produit. Après séchage complet, la surface enduite peut être poncée. Pour éviter un séchage irrégulier pendant les travaux de rénovation suivants, traiter les endroits enduits ou même la superficie entière avec le *Durcisseur de Fond LF* de decotric.

Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.

Stockage:

Stocker bien fermé au sec.

Article n°:

102

Conditionnements:

Paquet de 500 g
Paquet de 1 kg
Paquet de 2 kg
Sac de 5 kg
Sac de 10 kg
Sac de 15 kg
Sac de 25 kg

