

decofill instant

Enduit Multi-Usages prêt à l'emploi pour l'extérieur et l'intérieur.

Domaine d'utilisation:	Enduit acrylique de lissage et de rebouchage des trous et fissures à l'intérieur et l'extérieur sur tous supports minéraux (plâtre, brique, béton, ciment, etc.) ainsi que sur supports bloqués (peintures, carrelage, polystyrène, aggloméré, etc.). Applicable en épaisseur de 0 à 5 mm par couche. Le <i>decofill instant</i> de decotric est facile à poncer et sèche sans retrait ou fissures. Il n'est pas adapté pour enduire sur bois, métal, verre et matières synthétiques.	
Données techniques:	Matière première:	dispersion de styrol-acrylate, charges, additifs
	Densité:	1,8 g/cm ³
	PH:	8 – 9
	Mise en peinture/ Temps de séchage:	sur supports absorbants 2 heures par mm d'épaisseur, sur supports non absorbants 3 heures par mm d'épaisseur à un taux d'humidité de 50 % et une température ambiante de 20°C
	Rendement:	environ 1,7 kg/m ² en épaisseur de 1 mm
	Code GIS:	M-DF02
Préparation du support:	Le support doit être sec, solide et exempt d'agents séparatifs (poussière, huile de décoffrage, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints et les badigeons avec le <i>Décol' Papiers Peints</i> de decotric. Reboucher les trous et fissures profondes à l'intérieur avec les enduits <i>decomur Super-Enduit</i> ou <i>decofill intérieur</i> et à l'extérieur avec les enduits <i>decomur Façades</i> ou <i>decofill extérieur</i> de decotric. Traiter les supports trop absorbants, friables ou farineux avec le <i>Durcisseur de Fond LF</i> (sans solvants) ou le <i>Durcisseur de Fond LH</i> (avec solvants) de decotric. Nettoyer les supports bloqués avec la Lessive Professionnelle de decotric.	
Mode d'emploi:	Etaler le <i>decofill instant</i> de decotric avec une lame à enduire jusqu'à 5 mm d'épaisseur par couche au maximum. Les irrégularités peuvent être aplanies avec un couteau à enduire. Attendre le séchage complet de la surface enduite avant la pose ultérieure de papiers peints ou peintures. Le traitement de la surface enduite avec un durcisseur de fond n'est pas obligatoire. Conservation: 24 mois au moins Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5 °C. Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.	
Stockage:	Stocker bien fermé au frais mais à l'abri du gel.	
Article n°:	133	
Conditionnements:	Tube de 400 g Boîte de 1 kg Seau de 4 kg Seau de 8 kg Seau de 14 kg	