Die elastische Schutzbeschichtung für die Verwendung mit Langschaftdübeln

Versiegelung der Schraubenköpfe

Versiegelung der Schraubenköpfe

BAUSTOFFE

- Verzinkte Schrauben von Langschaftdübeln
- Korrosive Metalle

VORTEILE

- FTC-CP verhindert fachgerecht das Eindringen von Feuchtigkeit in den Dübelschaft und schützt die Verbindung sicher vor Korrosion – so wie in den DIBt- und ETA-Zulassungen / -Bewertungen gefordert.
- Die optimierte Rezeptur ergibt nach Durchtrocknung einen dauerhaft elastischen, haftsicheren Schutzbelag mit hohem Abriebwiderstand.
- Das thixotrop eingestellte Korrosionsschutzmittel ist auch für andere Korrosionsschutzanwendungen hervorragend geeignet und ermöglicht somit ein breites Einsatzgebiet.

ANWENDUNGEN

- Fassadenverankerungen entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung von Langschaftdübeln, z. B. SXS, SXR und SXRL
- Für alle Unterkonstruktionen, z. B. aus Holz, Aluminium, Metall

FUNKTIONSWEISE

- Chemische Basis: Thixotrop eingestelltes Korrosionsschutzmittel auf Bitumenbasis.
- Gute Standfestigkeit; nicht tropfend, kein Spritznebel.
- Dose mindestens 2 Minuten ab hörbarem Anschlag der Mischkugeln schütteln.
- Aus einem Abstand von 15 bis 20 cm in gleichmäßiger Schichtstärke aufsprühen.
- Optimale Verarbeitungstemperatur +16°C bis +25°C.
- Durchtrocknung nach 3 bis 4 Std. bei 600 µm und +20°C.
- Temperaturbeständig von -25°C bis +80°C.
- Salz- und wasserbeständig sowie abriebfest.
- Reichweite: ca. 280 Schraubenköpfe können mit einer Dose FTC-CP abgedichtet werden.

TECHNISCHE DATEN

Korrosionsschutzspray **FTC-CP**

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	Inhalt je Dose [ml]	Verkaufseinheit [Stück]
FTC-CP	**511440**	schwarz	500	12

ZU VERWENDEN MIT

SXR Langschaftdübel
siehe Seite 224

SXRL Langschaftdübel
siehe Seite 229

SXS Langschaftdübel
siehe Seite 235