



Vinylester MÖRTEL Styrolfrei







Ein Zweikomponenten-Injektionssystem für chemische Verankerung. Eine Formulierung aus Vinylesterharz mit sehr hoher Haftfestigkeit, die hauptsächlich zur Verankerung von Gewindestangen und Bewehrungsstäben in Beton und Lochsteinen oder Gasbeton entwickelt wurde. Erfüllt auch die Anforderung für Anwendungen unter seismischem Einfluss.

EIGENSCHAFTEN

- Kurze Aushärtungszeit für zeitkritische Anwendung.
- Styrolfrei, erlaubt den Einsatz in geschlossenen Räumen.
- Verwendung in nassen oder überfluteten Bohrlöchern.
- Zugelassen für staubfrei gebohrte Löcher.
- Befestigungen in sämtlichen Untergründen möglich, inkl. Holz.

ZULASSUNG

• 18/0797 - ETA Option 7 für ungerissenen und Option 1 für gerissenen Beton,

Seismic C1/C2 Zulassung.


- 18/0814 für Mauerwerk und Gasbeton
- 18/0798 für nachträglich installierte Bewehrungsanschlüsse.
- Brandzulassung in ETA enthalten
- WRAS Zugelassen für die Verwendung im Trinkwasser
- LEED geprüft

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Farbe Grau
- Dichte 1.61 kg/m²
- Druckfestigkeit 73 N/mm² (EN ISO 604)

LAGERUNG

- Dieses Produkt muss bei einer Temperatur zwischen 5°C und 25°C gelagert werden.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Die Haltbarkeit liegt bei 18 Monaten.



AUSZUGSWERTE BEI STANDARD-VERANKERUNGSTIEFEN											
Stahlgüte 5.8 / Beton, ck Kubik = 25N/mm² (C20/25)											
Abmessung	Empfohlene Last		Achsabstand (S _{cr,N})	Bohrloch Ø	Anbauteil Ø	Verankerungstiefe					
	Zuglast (N _{rec})	Querlast (V _{rec})	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
M8	9.07	5.14	160	10	9	80					
M10	14.36	8.57	200	12	12	90					
M12	20.86	12.00	240	14	14	110					
M16	32.31	22.29	320	18	18	125					
M20	49.85	34.86	400	24	22	170					
M24	63.33	50.29	460	28	26	210					
M30	86.71	81.43	560	35	32	280					

VERARBEITUNGS- UND AUSHÄRTUNGSZEITEN										
Temperatur	-10°C**	-5°C**	5°C	15°C	25°C	35°C				
Verarbeitungszeit (Min.)	50'	40'	20'	9'	5'	3'				
Aushärtungszeit (Min.)	240'	180'	90'	60'	30'	20'				
Aushärtungszeit (Min.) feucht	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2	x 2				