

BRICAPOLY

Art. 802 / 19 / 1120

Polyester Metallic-Spachtel



Eigenschaften

BRICAPOLY ist ein aluminiumhaltiger und elastischer 2-Komp. Füll- und Flächen-spachtel und erreicht eine Hitzebeständigkeit bis 100 °C. Er eignet sich für die Reparatur schadhafter Stellen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind wie im Kfz-Reparaturbereich, Karosserie- und Fahrzeugbau, Industrie- und Anlagenbau sowie von Booten und Wohnwagen. BRICAPOLY lässt sich grossflächig leicht und porenfrei aufziehen, ist schnell, leicht und staubarm schleifbar. BRICAPOLY ist mit allen handelsüblichen wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen 1- und 2-Komponenten Produkten überlackierbar. Auf Grund der styrolreduzierten Formulierung fällt BRICAPOLY nicht in die Gruppe der Chemikalien Klasse 2. Für den Wiederverkauf erfordert es damit keine Sachkenntnissekurs und die damit verbundene Beratung.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, rost- und fettfrei sowie angeschliffen sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.

Trocknung

- ◆ Trocken nach 10–15 Minuten
- ◆ Schleifbar nach 20–30 Minuten
(abhängig von der Temperatur und der Auftragsmenge)

Mischungsverhältnis

98 Teile Spachtel + 2 Teile Härter. Eine Überdosierung der Härter Paste ist zu vermeiden.

Topfzeit

Nach der Mischung der A und B Komponenten ist BRICAPOLY während 4–7 Minuten bei 20 °C verarbeitbar.

Applikation

Rostfreies Spachtelwerkzeug.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Nitro-, Universal- oder Reinigungsverdünnern reinigen.

Lieferform

Verpackungen zu 1 Kg und 250g.

Lagerfähigkeit

Komponente A: BRICAPOLY ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Komponente B: Der Härter ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.

Viskosität

Pastös

Bindemittelbasis

Polyesterharze / Peroxide

Farbtöne

Silber


Registrierung

Komponente A: CPID 628385

Komponente B: CPID 167787



Farben



Knuchel

High quality - Top finish

- Klassifizierung** Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
- Hinweis** Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.
Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.