E-COLL

Acryl-Dichtungsmasse

Produktbeschreibung:

„Acryl-Dichtungsmasse" ist eine hochwertige, einkomponentige Fugendichtungsmasse auf Acrylatdispersionsbasis.

Eigenschaften:

- sehr gut verarbeitbar
- farbecht und wasserfest nach Aushärtung
- nach Aushärtung anstrichverträglich
- sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien

Anwendung:

- Abdichtung von Fugen und Anschlüssen - vor Anstrich - in der Bauindustrie
- Risse in Mauerwerk und Putz

Anwendungsbeispiele:

- Fugen und Risse in Mauerwerk und Putz
- Fugen zwischen Mauerwerk und Tür- oder Fensterumrahmungen
- Fugen an Fensterbrettern, zwischen Scheuerleisten und Fußboden
- Anschlußfugen (waagerecht)

Lieferart:

- **Farben:** weiß, grau, braun und schwarz
- **Lieferform:** alle Farben in 310 ml PE-Kartusche; weiß in Schlauchbeuteln 310 ml

Lagerzeit:

- 12 Monate ab Produktionsdatum bei kühler - aber frostfreier - und trockener Lagerung in nicht angebrochenen Gebinden. **Lagertemperatur:** +5°C bis +25°C

Technische Daten:

Basis:	Acrylatdispersion
Konsistenz:	stabile Paste
Aushärtungssystem:	physische Trocknung
Klebfreie Oberfläche:	nach ca. 20 Minuten
Spezifisches Gewicht:	1,50
Volumenschwund:	15%
Temperaturbelastbarkeit:	-20°C bis +80°C
Elastisches Rückstellvermögen:	nicht zutreffend
Maximale Gesamtverformung:	15%
Elastizitätsmodul 100%:	nicht zutreffend
Maximale Spannung:	nicht zutreffend
Dehnung bei Bruch:	nicht zutreffend

Haftflächen:

Untergründe:	alle üblichen Baumaterialien
Konditionen:	die Haftflächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
Vorbehandlung:	Bei saugenden Untergründen empfiehlt es sich, mit verdünntem E-Coll Acryl (1 Teil Acryl : 2 Teile Wasser) vorzustreichen.

Acryl-Dichtungsmasse

Fugenabmessung:	•	**Minimale Breite:**	5 mm
	•	**Maximale Breite:**	20 mm
	•	**Minimale Tiefe:**	5 mm
	•	**Empfehlung:**	Fugentiefe = Fugenbreite
Verarbeitung:	•	**Pistole:**	Hand- oder Druckluftpistole
	•	**Verarbeitungstemperatur:**	+5°C bis +30°C
	•	**Reinigung:**	mit Wasser, unmittelbar nach Verwendung
	•	**Glätten:**	ein Nachglätten, sofern erforderlich, muß mit einer Seifenlösung vor der Hautbildung erfolgen
Transportdaten:	•	**Weg:**	ADR: frei
	•	**See:**	IMDG: frei
	•	**Luft:**	ICAO/IATA-DGR: frei UN-Nr.: nicht zutreffend
Etikettierung:	•	**Symbole:**	keine
	•	**R-Sätze:**	keine
	•	**S-Sätze:**	keine
Sicherheitsempfehlungen:	•	die übliche Arbeitshygiene beachten	
Anmerkung:	•	nicht verarbeiten bei Regen- oder Frostgefahr schlagregenfest nach Aushärtung nicht geeignet für Dauerbelastung mit Wasser	
Besondere Hinweise:	•	Weitere Hinweise zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.	

Zur Beachtung:
Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.