

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ



Gestaltet und schützt Wände und Fassaden mit einem Putz, der sich wie Farbe aufrollen lässt.

Produktleistung

- | Hochwertiger Latexputz zum Rollen.
- | Mit echtem italienischen Marmor.
- | Ergibt beim Aufrollen eine 10-fach dickere Schicht als Farbe. Dadurch erheblich widerstandsfähiger und haltbarer.
- | Mit verschiedenen Werkzeugen auch individuell zu gestalten, z. B. mit Pinsel, Bürste, Kelle.
- | Schneeweiß, wetterfest, stoßfest, strapazierfähig, wasserdampfdurchlässig.
- | Lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
- | Körnung: 0,5 mm.

Praxistipp: Beim direkten Auftrag mit der Rolle muss die Rolle satt mit Putz benetzt sein.

Anwendungen

1. Für Fassaden, Fachwerk, Balkone, Loggien, Garagen, Bauten aus Porenbeton.
2. Für Wohnräume, Kaminschürzen, Treppenhäuser, Flure, Küchen, Bäder, Hobbyräume.

An der Wand. Innen und außen.



WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ:
leichte Verarbeitung, optisch ansprechend,
dauerhafter Wetterschutz.

Untergründe und Vorbereitung

Für alle Untergründe gilt: eben, tragfähig, staubfrei, trocken, sauber, öl- und fettfrei, frei von trennenden Verunreinigungen, z. B. Tapetenkleister. Unebenheiten innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN ausgleichen. Risse mit RISS- UND FUGEN-ZU schließen. Fensterrahmen und Fachwerk mit Klebeband schützen.

Geeignete Untergründe	Untergrundbeschaffenheit/ Vorbereitung	Grundierung
Anstriche	festhaftend, wasserfest.	Untergründe (außer Anstriche) mit BESTE BASIS grundieren.
Beton	mind. 4 Wochen alt, Schalölreste entfernen.	
Faserzementplatten	neu, fest verschraubt.	
Gipsbau-, Gipsfaser-, Gipskartonplatten	entstauben.	
Gipsputze	mind. 4 Wochen alt, Gipshaut entfernen.	
Kalksandstein-, Porenbeton-, Ziegel-Mauerwerk	innen mit ROHBAUSPACHTEL INNEN, außen mit ROHBAUSPACHTEL AUSSEN verspachteln, trocknen lassen.	
Kalkzement-, Zementputze	mind. 4 Wochen alt.	
Nicht geeignete Untergründe		
Kalkanstriche, Leimfarben, Span-, OSB-Platten, Tapeten.		

Verarbeitung



1

Grundieren mit BESTE BASIS. Trocknen lassen.



2

Putz mit Rührwerk durchrühren. ROLLPUTZ mit Glättkelle dünnlagig (1–2 mm) aufziehen. Rostfreies Werkzeug verwenden.



3

Den frischen Putz innerhalb 10–20 Minuten mit Strukturrolle durchrollen. Andere Strukturen können mit Fellrolle, Pinsel, Bürste, Schwamm erzielt werden.



4

Die Struktur stellt sich durch das Durchrollen sofort ein. Variante der Rollstruktur: Grate können im frischen Zustand mit Glättkelle gebrochen werden.

Abtönen: der Putz kann mit max. 2% Volltonfarbe abgetönt werden. Es entstehen Pastelltöne.

Überstreichen: mit Dispersionsfarben möglich.

Produktdaten

Verbrauch	1,5–2,2 kg/m ² .
Ergiebigkeit (20 kg)	9,1–13,3 m ² .
Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur	5–30 °C.
Offene Zeit	10–20 Minuten.
Trocknungszeit	1–3 Tage.
Kornstärke	0,5 mm.
Inhaltsstoffe	Kunstharzdispersion, Marmorkörnung, Marmormehl, Weißpigment, Entschäumer, Verdickungs-, Netz-, Konservierungsmittel (Enthält Benzisothiazolon (BIT). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.).
Ökologie	lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-Richtlinie 01.
Packungsgrößen	20 kg, 8 kg.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- | Zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten, um Ansätze zu vermeiden.
- | Nicht bei drohendem Regen oder in praller Sonne verarbeiten.
- | Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verzögern das Erhärten.
- | Nicht für Beschichtungen verwenden, die durch stehendes Wasser beansprucht werden.
- | Enthält Naturkörnungen. Dadurch sind Farbtonschwankungen möglich. Zusammenhängende Flächen mit Material aus derselben Fertigungscharge beschichten.

Arbeitssicherheit: nicht kennzeichnungspflichtig nach Gefahrstoffverordnung.

GISCODE M-DF 01. WEISSES HAUS mit Wasser und Seife entfernen. Wenn WEISSES HAUS in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen. Ggf. Augenarzt aufsuchen. Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte erhärten lassen und als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Restentleerte Verpackung recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.

Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

EU: LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1,
D-22885 Barsbüttel, ☎ +49 (0)40 69407-0
Import/Vertrieb Schweiz: Puag AG, Oberebenestrasse 51,
CH-5620 Bremgarten, CH-Infoline: 0848 810 800

Copyright by LUGATO. Stand 04/2019

LUGATO